

## Deklarerade värden för Swecem GGBFS

1. Produkt	Swecem GGBFS		
2. Produktidentifikation	Mald granulerad masugnsslagg (GGBFS)		
3. Användningsområden	Bindemedel som i kombination med OPC kan producera högproduktiv betong med låg koldioxid-påverkan.		
4. Kontaktuppgifter till tillverkaren	Ecocem Frankrike 2910 route de la centrale Electricue. 59140 Dunkerque. Tel: +33 3 74 03 02 00	5. Återförsäljare	Swecem AB Box 1291, SE-262 24 Ängelholm Sweden
6. Information:	E-mail: <a href="mailto:info@swecem.com">info@swecem.com</a>	7. Försäljning:	Ludwig Zetterström <a href="mailto:Ludwig.zetterstrom@swecem.com">Ludwig.zetterstrom@swecem.com</a>

## 8. Deklarerade värden för Swecem GGBFS enligt EN 196-1\*

Kombination		Hållfasthetsstyrka			Aktivitetsindex		Initial bindetid
Ecocem GGBFS	CEM I	7 dagar	28 dagar	56 dagar	7 dagar	28 dagar	
0%	100%	46,5	56,0	-	-	-	172
50%	50%	34,0	54,6	-	74%	98%	208
70%	30%	28,2	51,0	-	-	-	-
Finhet (Blaine)		441 m <sup>2</sup> /kg			Fuktkvot		0,2 %

\*Produktdeklarationsnummer: 1164-CPR-LGM004

**SWCEM AB****Adress**  
Box 1291  
262 24 Ängelholm**Bulkterminal**  
Industry Park of Sweden  
Industrigatan 70  
252 32 Helsingborg**Telefonnummer**  
+46 31-998100**Org nr** 556919-5760  
**Säte:** Helsingborg**Bankgiro** 657-3471  
**Plusgiro** 3 41 53-7